

OPERA

Technische gegevens



EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORMEN
	KETTING	INSLAG		

ALGEMENE KENMERKEN

Samenstelling	100% rotvrij in de massa gekleurd polyacrylaatgaren Sunacryl		
Afwerking	Vuil- en waterafstotende Cleangard-behandeling speciaal voor zonwering		
Weave	Jacquard		ISO 7211-1
Gewicht	330	g/m ²	ISO 3801
Dikte	0.67	mm	ISO 2286-3
Banen	120	cm	EN 1773
Snijlengte	60	ml	

WEERSTAND VAN HET WEEFSEL

Afstoting van olie	3		class /8	ISO 14419
Breukweerstand	180	90	daN	ISO 13934-1
Dimensionele stabiliteit	-3; +1	-1; +1	%	ISO 13561
Breekrek	25.7	26.7	%	ISO 13934-1
Schmerber	200		mm	ISO 811
Spray test	5		class /5	ISO 4920
Stevigheid	3000	1300	mN	ISO 2493
Inscheurweerstand	< 20	< 20	%	ISO 13561
Verlies van spanning	< 12	< 41	mm	ISO 13561
Lengte verandering spanning	< 1	< 16	mm	ISO 13561
Vermindering Schmerber	< 15		%	ISO 13561
Tear resistance 1000 uur	4		class /5	ISO 105 B04
Breekrek	5.3	3	daN	ISO 13937-1

KLEURVASTHEID

Kleurvastheid UV-straling - indoor	7-8		class /8	ISO 105 B02
Kleurvastheid regen	4-5		class /5	ISO 105 B04
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		class /5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		class /5	ISO 105X12

GEBRUIK

Garantie	10	jaren	
Aanbevolen gebruik	Uitvalscherm, Terrasoverkapping, Outdoor velum, Pergola, Zonnezeilen		

De waarden van dit product kunnen schommelen tot ± 5%

Dickson-Constant Nederlands - SAS met 12.640.000 euro maatschappelijk kapitaal - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : 0033.320.45.58.17 - Fax : 0033.320.45.58.10 - www.dickson-constant.com/nl/NL

