

ORCHESTRA MAX

Technische gegevens



EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORMEN
	KETTING	INSLAG		

ALGEMENE KENMERKEN

Samenstelling	100% rotvrij in de massa gekleurd polyacrylaatgaren Sunacryl		
Afwerking	Speciale Permaclean-behandeling, zelfreinigend en waterafstotend 1-zijdig waterdicht en UV-bestendig acryl coating		
Weave	Canvas		ISO 7211-1
Gewicht	320	g/m ²	ISO 3801
Dikte	0.7	mm	ISO 2286-3
Banen	120	cm	EN 1773
Snijlengte	60	ml	

WEERSTAND VAN HET WEEFSEL

Breekrek	3	2	daN	ISO 13937-1
Afstoting van olie	5		class /8	ISO 14419
Breukweerstand	154	105	daN	ISO 13934-1
Dimensionele stabiliteit	-3; +1	-1; +1	%	ISO 13561
Inscheurweerstand	< 20	< 20	%	ISO 13561
Breekrek	37	32	%	ISO 13934-1
Stevigheid	950	680	mN	ISO 2493
Verlies van spanning	< 12	< 41	mm	ISO 13561
Schmerber	1200		mm	ISO 811
Lengte verandering spanning	< 1	< 16	mm	ISO 13561
Vermindering Schmerber	< 15		%	ISO 13561
Spray test	5		class /5	ISO 4920
Tear resistance 1000 uur	4		class /5	ISO 105 B04

KLEURVASTHEID

Kleurvastheid UV-straling - indoor	7-8		class /8	ISO 105 B02
Kleurvastheid regen	4-5		class /5	ISO 105 B04
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		class /5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		class /5	ISO 105X12

GEBRUIK

Aanbevolen gebruik	Uitvalscherp, Terrasoverkapping, Markies, Vaste zonwering, Outdoor velum, Zonnezeilen, Veranda zonwering, Pergola		
Garantie	10	jaren	

PERMACLEAN
SELF-CLEANING TREATMENT
by DICKSON®

SUNACRYL®
OUTDOOR FIBRE
by DICKSON®



GARANTIE
10
JAAR

KLEUR
IN DE
MASSA
GEKLEURD
GARANTIE

MADE IN

FRANCE

Opmerking m.b.t. gebruik en confectie : de gecoate zijde moet zich steeds aan de binnenkant bevinden.

De waarden van dit product kunnen schommelen tot \pm 5%

Dickson-Constant Nederlands - SAS met 12.640.000 euro maatschappelijk kapitaal - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : 0033.320.45.58.17 - Fax : 0033.320.45.58.10 - www.dickson-constant.com/nl/NL